

TECHNICKÝ LIST č.D01.0-32 SŽ

Výrobce: **CEMEX Sand, k. s., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla**

Provozovna: **kamenolom Černětice**

Výrobek: **Štěrkodrt' 0/32kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP SŽ
Jemné částice	4,1 % hm.
Číslo nestejnozrnatosti	38
Ztráta sušením MZ _{NV}	0,339 % hm.
Zkouška methylenovou modří MB _f	3,3 g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	22 součinitel
Nasákavost WA ₂₄	0,4 % hm.
Odolnost proti působení síranem sodným	0,7 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	0,4 % hm.
Objemová hmotnost	2,72 Mg/m ³ (přirozená)
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,55 Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	1,94 Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaná	43,0 % objemu
Mezerovitost setřesená	28,7 % objemu
Petrografický popis	RULA

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb.
v platném znění