

## TECHNICKÝ LIST č.D 06.0-32 SŽ

Výrobce: **Cemex Sand k. s., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla**

Provozovna: **kamenolom Černětice**

Výrobek: **Štěrkodrt' 0/32kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

### Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP SŽ
Jemné částice	4,0 % hm.
Nadsítné max. 15% hmot	1,2 % hm
Číslo nestejnozrnosti	36,7
Ztráta sušením MZ <sub>NV</sub>	1,575 % hm.
Zkouška methylenovou modří MB <sub>f</sub>	- g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	21,4 % hm.
Nasákavost WA <sub>24</sub>	0,4 % hm.
Odolnost proti působení síranem sodným	- % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	- % hm.
Objemová hmotnost	2,722 Mg/m <sup>3</sup>
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,564 Mg/m <sup>3</sup>
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	1,835 Mg/m <sup>3</sup>
Mezerovitost volně sypaná	42,60 % objemu
Mezerovitost setřesená	33,60 % objemu
Petrografický popis	PARARULA

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb.  
v platném znění