

TECHNICKÝ LIST č. D 07.0-90 SŽ

Výrobce: **Cemex Sand k. s., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla**

Provozovna: **kamenolom Černětice**

Výrobek: **Štěrkodrt' 0/90 pv pro podkladní vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP SŽ
Jemné částice	2,6 % hm.
Nadsítné max. 15% hmot	11,6 % hm
Číslo nestejnozrnatosti	-
Ztráta sušením MZ _{NV}	1,069 % hm.
Zkouška methylenovou modří MB _f	- g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	- % hm.
Nasákavost WA ₂₄	0,6 % hm.
Odolnost proti působení síranem sodným	- % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	- % hm.
Objemová hmotnost	- Mg/m ³
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	- Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	- Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaná	- % objemu
Mezerovitost setřesená	- % objemu
Petrografický popis	PARARULA

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb.
v platném znění